

OK Autrod 13.27

Ni-alloyed, copper-coated wire for Submerged Arc Welding. With OK Flux 10.62 excellent toughness values; CTOD tested. For low temperature steels and fine grained steels in ship building, off-shore, pressure vessel industries, etc.

Clasificaciones electrodo de hilo	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Aprobaciones	CE EN 13479 DB 52.039.08 NAKS/HAKC 2.5 - 4.0 mm NAKS/HAKC 2.5 3.0 4.0 mm VdTÜV 12103

Las aprobaciones dependen de la ubicación de la fábrica. Póngase en contacto con ESAB para obtener más información.

à% Composición hilo (valores típicos)

C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19